

BasicPRIMER

UNIVERSELE PRIMER

voor absorberende en niet-absorberende ondergronden

EIGENSCHAPPEN

- Veelzijdig inzetbaar
- Met water verdunbaar concentraat
- Korte droogtijden

TOEPASSING

Vorstrijkmiddel als hechtbrug voor THOMSIT egaliseermiddelen op:

- absorberende ondergronden (bijv. cement-, calciumsulfaat- en prefab-dekvloeren)
- niet-absorberende ondergronden (bijv. tegel- en terrazzovloeren)
- spaanplaten (P4 tot P7) en OSB-platen (OSB2 tot OSB4)
- vasthechtende, watervaste lijm- en plamuurresten
- reactieharslagen als tussenprimer



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Leveringsvorm	magentakleurig, vloeibaar
Verpakking	PE-can, 10 kg
Verzendeenheid	60 verpakkingen per pallet
Droogtijd - voorafgaand aan egaliseerwerkzaamheden	
Betonvloeren, cementdekvloeren	ten minste 30 min.
Calciumsulfaat- en prefab-dekvloeren	ten minste 2 uur
Niet-absorberende ondergronden (bijv. tegelvloeren)	ten minste 2 uur
Spaanplaten, OSB-platen	ten minste 2 uur na 2e opgebrachte laag
Vasthechtende, watervaste lijm- en egaliseermiddelresten	ten minste 2 uur
Reactieharslagen	ten minste 2 uur
Temperatuurbestendigheid	
na uitharding	tot max. + 50 °C, op verwarmde vloerconstructies te gebruiken
voor transport	+ 5 °C tot + 50 °C, tegen vorst beschermen
voor opslag	+ 10 °C tot + 30 °C
Houdbaarheid	min. 9 maanden, koel en droog

Bovenstaande tijdsindicaties gelden bij een normklimaat (+ 23 °C en 50% rel. luchtvochtigheid). Bij andere klimaatomstandigheden treedt een verkorting/verlenging van de uitharding en droging op.

VERBRUIK

Verbruik (onverdund materiaal)	ca. 50 tot 150 g/m ² , afhankelijk van het soort ondergrond
Verduunning met water (BasicPRIMER : water)	
Betonvloeren, cementdekvloeren	1 : 2, ca. 150 g/m ²
Calciumsulfaat- en prefab-dekvloeren	1 : 2, ca. 150 g/m ²
Niet-absorberende ondergronden (bijv. tegelvloeren)	1 : 1, ca. 100 g/m ²
Spaanplaten, OSB-platen	1 : 1, ca. 120 g/m ²
Vasthechtende, watervaste lijm- en egaliseermiddelresten	onverdund, ca. 50 tot 150 g/m ² , afhankelijk van het soort ondergrond
Reactieharslagen	onverdund, 60 - 80 g/m ²

VOORBEREIDING ONDERGROND

Ondergronden moeten voldoen aan de geldende normen en regels. Ze moeten in het bijzonder schoon, stabiel, droog alsmede vrij van scheuren en oplosmiddelen zijn. Bij cementgebonden ondergronden eventueel aanwezig cementslib

machinaal verwijderen. Calciumsulfaatdekvloeren altijd schuren en uitzuigen. Dichte, gladde ondergronden, bijvoorbeeld keramische tegels en platen, grondig reinigen en schuren. OSB-platen altijd schuren en uitzuigen.

VERWERKING

Verpakking vóór gebruik goed schudden. Op absorberende ondergronden THOMSIT BasicPRIMER 1 : 2 met water verdunnen en met een lamsvachtroller gelijkmatig aanbrengen. Bij poreuze, sterk absorberende ondergronden kan na het drogen het aanbrengen van een tweede laag noodzakelijk zijn. Dit kan plaatsvinden zodra de eerste laag

beloopbaar is. Op dichte ondergronden THOMSIT BasicPRIMER 1 : 1 met water verdunnen en met een lamsvachtroller gelijkmatig aanbrengen. Op reactieharsslagen onverdund aanbrengen. Plasvorming vermijden, anders wordt de droogtijd verlengd.

LET OP

- Voor een optimale omgevingsluchtkwaliteit na vloerbedekkingswerkzaamheden moet worden voldaan aan standaard legvoorwaarden en zijn volledig gedroogde ondergronden, primers en egaliseermiddelen vereist.
- Vloerbedekkingswerkzaamheden uitsluitend uitvoeren bij vloertemperatuur hoger dan + 15 °C, luchttemperatuur hoger dan + 18 °C en rel. luchtvochtigheid lager dan 75%.
- Uitsluitend met schoon water verdunnen.
- Verse productvlekken onmiddellijk met een vochtige doek verwijderen. Werkapparaten direct na gebruik met water reinigen.

- Aangebroken verpakking goed dichtmaken en snel verbruiken.
- Niet onder elastische parketlijmsoorten gebruiken.
- Bij egaliseerlaagdikten van meer dan 10 mm THOMSIT R 755 gebruiken, daarna afzanden met behulp van kwartszand.
- De droogtijd is afhankelijk van temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en absorptievermogen van de ondergrond. Bij een stijgende temperatuur en dalende luchtvochtigheid wordt deze tijd verkort, bij tegenovergestelde klimaatveranderingen en minder absorberende ondergronden daarentegen verlengd.

PRODUCTVEILIGHEID

Behandelde producten conform verordening (EU) nr. 528/2012: bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on, mengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1), bronopol. Kan allergische reacties veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen bewaren

Tijdens de verwerking en het drogen zorgen voor goede ventilatie. Eten, drinken en roken dienen tijdens de verwerking van het product te worden vermeden. Bij de verwerking veiligheidsbril, waterdichte, stevige handschoenen en lange broek dragen. Bij contact met ogen of huid onmiddellijk grondig afspoelen met water. Hoe langer vers materiaal op uw huid blijft zitten, hoe groter de kans op ernstig huidletsel. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te dragen. Kinderen uit de buurt van vers materiaal houden. Werktuigen direct na gebruik met water

reinigen. Niet in riolering, oppervlaktewater of bodem lozen. Aangebroken verpakkingen moeten onmiddellijk luchtdicht worden afgesloten. Uitsluitend volledig lege verpakkingen voor recycling aanbieden.

Materiaalresten kunnen ingedroogd als huishoudelijk afval verwijderd worden. Niet-uitgeharde productresten moeten als klein chemisch afval worden ingeleverd. De Europese afvalcodenummers (EAC) kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd. Informatie voor personen met allergieën: telefoonnummer +49 (821) 5901-380.

Bestanddelen: Acrylaatdispersie, additieven, conserveringsmiddel

GISCODE D 1 - Oplosmiddelvrij conform TRGS 610
EMICODE EC 1^{PLUS} - Uiterst emissie-arm

TECHNISCHE INFORMATIE

De volgende informatiebladen moeten in acht genomen worden:

- DIN 18365 "Vloerbedekkingswerkzaamheden".
- DIN 18356 "Parketwerkzaamheden".
- "Beoordelen en voorbereiden van ondergronden", informatieblad TKB-8, Industrieverband Klebstoffe, (www.klebstoffe.com, Publicaties).
- Informatiebladen van het Bundesverband Estrich und Belag e.V (BEB), Troisdorf ter beoordeling en voorbereiding van ondergronden (www.beb-online.de).

AFVALVERWERKING

Product mag niet in wateren, afvalwater of de bodem terecht komen. Verpakking volledig leeg inleveren voor recycling. Uitgeharde productresten als industrieel/ bouwplaatsafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval verwijderen. Niet-uitgeharde productresten moeten als klein chemisch afval worden ingeleverd.

De PCI-Groep neemt deel aan een uitgebreid verwijderingssysteem voor volledig lege

- "Beoordeling en behandeling van de oppervlakken van calciumsulfaat-gietdekvloeren" van het Industrieverband Werkmörtel e.V., Duisburg.
- "Voorbereiding van dekvloeren voor vloerbedekkingswerkzaamheden" van het Industrieverband Werkmörtel e.V., Duisburg.
- Algemeen erkende vaktechnische regels voor het leggen van vloerbedekking, alsmede de landelijk geldende normen.

verkoopverpakkingen. DSD – Duales System Deutschland (contractnummer 1357509) is onze verwijderingspartner. Volledig lege verkoopverpakkingen kunnen overeenkomstig het symbool op de verpakking via DSD worden verwijderd.

Op internet vindt u op www.thomsit.nl meer informatie over het verwijderen in het veiligheidsinformatieblad.

Master Builders Solutions Nederland B.V.

Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)
TEL: +31 162 47 66 62

thomsit-info@pci-group.eu
www.thomsit.nl
www.thomsit.be

De bovenstaande gegevens, en met name de adviezen voor de behandeling en het gebruik van onze producten, berusten op onze professionele kennis en ervaring. Aangezien materialen en omstandigheden met elke beoogde toepassing kunnen variëren en dus buiten onze invloedssfeer liggen, raden wij ten sterkste aan bij elk gebruik voldoende tests uit te voeren om de geschiktheid van onze producten voor de beoogde toepassingsmethode en gebruik te controleren. Aansprakelijkheid kan noch op grond van de inhoud van dit technische informatieblad noch op grond van enig mondeling advies worden aanvaard, tenzij er bewijs is van opzet of grove nalatigheid onzerzijds. Met dit technische informatieblad verliezen alle vorige uitgaven hun geldigheid.